

## TERMÉKADATLAP RIGIPS RIMANO 0-3

### Beltéri nagyszilárdságú kézi glettelőgipsz. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcok**



### Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| Terméktulajdonságok                       | Jól tapad, bekeverése egyszerű. Kitölt és simít. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen szárad. Festhető és tapétázható. Kifejezetten ajánlott nehéz vinil és vlies tapéták alá.  |
| Kiszerezés                                | zsákban: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg és 25 kg  |
| Bekeverési arány                          | kb. 1,2 kg / 1 l víz  |
| Anyagszükséglet                           | 0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm   |
| Bedolgozhatósági idő                      | kb. 60 perc   |
| Javasolt felhordási vastagság             | 0-3 mm  |
| Nyomószilárdság                           | ≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Hajlítószilárdság                         | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |
| Páraáteresztés                            | μ = 10 (szárazon) μ = 6 (nedvesen)  |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | <b>Gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek</b>  |
| Felhasználási terület                     | Kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon vagy mennyezeten. Furatok, dűbelek környezetének glettelésére. Kitűnően alkalmas felületi egyenetlenségek glettelésére. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékű. Csempeburkolat alá nem alkalmas. Gipszkarton lapok hézagolására és glettelésére nem alkalmas. Erre a célra hézagoló anyagainkat ajánljuk. Meszelt felületekre nem használható. A termékkel glettelte felület festhető és tapétázható. Vinil tapéták esetében kérje ki a tapéta súlyától függően a tapétagyártó képviselőjének véleményét. |
| Alapfelület előkészítése                  | A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd és tiszta legyen. A termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges.  |
| Bekeverés                                 | A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez, 1,2 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a Rimano 0-3 glettelőgipszet, amíg a felszínen már csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után krémszerű anyaggá keverjük, mely a keverés alatt kövér pasztává válik. A glettelőgipsz alapfelülettől és hőmérséklettől függően 45-60 percig dolgozható be.   |
| Bedolgozási feltételek                    | A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.   |

Rigips Rimano 0-3

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hasznos tanácsok    | A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik, következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés és tapétázás számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a mész és a vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetében. |
| Tárolási információ | Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.  |
| Szavatossági idő    | Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.  |

