

TERMÉKADATLAP RIKOMBI KONTAKT

Feldolgozásra kész, halványrózsaszín, egykomponensű, szemcsés alapozó/tapadásfokozó. Speciális kötőhid gipszes vakolat, habarcs és szárazvakolat alá.



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A kötőhid növeli a Rigips gipszes vakolatok/glettek és szárazvakolatok tapadását az alapfelülethez. Egyenes tapadószilárdságot biztosít. Nem hígítható.
Kiszerezés	Vödörben: 5 kg és 15 kg
Anyagszükséglet	0,2-0,3 kg/m², az alapfelület nedvszívó-képességének függvényében változhat
Száradási idő	12-24 óra
Bedolgozhatósági idő	légmentesen lezárva akár napokig is felhasználható
Sűrűség	1,435 g/cm³
pH érték	pH 7,9
Tapadószilárdság rostcementen	1,8 N/mm²
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Beton, monolit betonszerkezetek, polisztirol elemek és idomcsövek, valamint egyéb nem vagy gyengén nedvszívó, tükörsima felületek. Tapadás fokozására, vakolat megtartására (különösen 5 mm-nél vastagabb réteg felhordása esetén), hűtő-fűtő szerkezetekre vakolás előtt.
Felhasználási terület	
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen tiszta, fagymentes, száraz, szilárd, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani, az egyéb anyagoktól (pl. zsalanyag maradványai) tisztítsuk meg!
Felhasználás	Az anyagot feldolgozás előtt saját vödörben, hígítás nélkül keverjük át. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztítható meg! Az anyagot teddy- vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Száradás után a gipszes vakolatot/glettek géppel vagy kézzel felhordjuk, szárazvakolat készítése esetén a Rigips gipszkarton lapokat Rifix ragasztógipszsel felragasztjuk. A szerszámokat, edényeket használat után azonnal vízzel meg kell

Rikombi Kontakt

tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.

A termék +5°C alatti aljzat- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.

Bedolgozási feltételek

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.

Tárolási információk

Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell.

Szavatossági idő

Gyártástól számított 12 hónap.

